

POLYDETAIL MS

SIGILLANTE MONOCOMPONENTE
A BASE DI MS POLIMERO



SIGILLANTE



NATURA
POLISILOSSANICA



ASCIUGATURA
RAPIDA



La soluzione facile per situazioni difficili



POLYGLASS

MAPEI
GROUP

POLYDETAIL MS

È un sigillante monocomponente a base di Polimero MS, adatto alla sigillatura, riparazione e realizzazione di particolari tecnici.

Campi di impiego

Viene impiegato per la sigillatura su supporti cementizi, metallici, membrana bituminosa e legno; particolarmente utile per sigillare particolari tecnici quali scossaline, lucernari, comignoli, ringhiere, come pure per le riparazioni localizzate di vecchie membrane bitume polimero. POLYDETAIL MS è resistente ai raggi U.V.



Vantaggi

- Asciugatura rapida. Formazione pelle in 20 minuti
- Estremamente elastico
- Eccellente residuo secco
- Molteplici superfici applicative
- Ottima resistenza ai raggi U.V.
- Applicazione su superfici umide
- Applicabile a temperature estreme

Caratteristiche del prodotto

ASPETTO	Pasta densa
COLORE	Nero
PESO SPECIFICO	1,56 g/cm ³
RESIDUO SECCO A 130 °C	100 %
ALLUNGAMENTO A ROTTURA (DIN 53504)	40 %
TEMPERATURA D'APPLICAZIONE	0 °C / +35 °C
STABILITÀ NELLE CONFEZIONI ORIGINALI CHIUSE	12 mesi

Confezioni, stoccaggio, pulizia attrezzi

CONFEZIONI	Secchielli da 5 kg, sacchetto da 600 ml e cartucce da 290 ml
STOCCAGGIO	Per un corretto stoccaggio evitare l'esposizione delle latte al sole diretto; si consiglia di conservare le confezioni in zone fresche, ventilate ed asciutte. In tali condizioni, la durata del prodotto, nell'imballo originale correttamente chiuso, è di 12 mesi a temperature comprese tra +5 °C e +25 °C
PULIZIA ATTREZZI	Dopo l'uso pulire gli attrezzi con i comuni solventi

Fasi riparazione vecchia membrana bituminosa



Come si applica

POLYDETAIL MS è un prodotto pronto all'uso, si applica a pennello, spatola liscia o dentata in modo da coprire uniformemente la superficie interessata. Le superfici devono essere pulite, prive di polvere, olii e parti incoerenti.

Si può applicare anche su superfici umide (senza goccia e senza ristagno d'acqua).

La temperatura applicativa di POLYDETAIL MS è compresa tra 0 °C e 35 °C. Il prodotto si applica in 2 mani; sulla prima umida è possibile applicare come rinforzo un'armatura di velo vetro o di tessuto non tessuto in poliestere, tipo Poliestere 60; non appena formata la pelle (dopo 40 minuti circa a 20 °C, 20 minuti circa a 30 °C), si applica la seconda mano che deve impregnare e coprire completamente l'armatura. Il consumo complessivo nelle due mani è di circa 1 - 1,5 kg/m².

Il consumo può variare secondo la porosità del supporto.



Il prodotto nella confezione secchiello da 5 kg è contenuto in un sacchetto di polietilene alluminio polietilene; una volta aperta la confezione, la parte restante del prodotto si può conservare per un successivo riutilizzo chiudendo ermeticamente il sacchetto.

In alcuni casi sul prodotto può formarsi una pelle superficiale di protezione che deve essere rimossa prima di un nuovo utilizzo del prodotto.

POLYDETAIL MS

SIGILLANTE MONOCOMPONENTE
A BASE DI MS POLIMERO

Rivenditore



Per maggiori informazioni visita il sito www.polyglass.it

MKIPI2599040 - 02/23

POLYGLASS[®]



POLYGLASS SPA

Sede Legale: V.le E. Jenner, 4 - 20159 Milano - Italy

Sede Amministrativa: Via Giorgio Squinzi, 2 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italy

Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 - www.polyglass.com - info@polyglass.it