

Plana P

Membrana de impermeabilización elastoplastomérica de betún destilado polímero



PLANA P es una membrana de impermeabilización prefabricada ELASTOPLASTOMÉRICA (betún de polímero plastómero) que ofrece buenas prestaciones.

Formada por un compuesto especial con un alto porcentaje de polímero, basado en betún destilado modificado con polímeros especiales que garantizan unas excelentes características elastoplastoméricas.

PLANA P tiene un refuerzo de tejido de poliéster, y está estabilizada con filamentos de vidrio longitudinales. El refuerzo confiere resistencia a la tracción en todas las direcciones, una buena resistencia al punzonado y estabilidad dimensional.

Flexibilidad a bajas temperaturas
-10 °C

CE EL PRODUCTO CUMPLE CON LA NORMATIVA EUROPEA

CSI PROPIEDADES DE TRANSMISIÓN DEL VAPOR DE AGUA

EMI CERTIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO DE CLASE E

USOS PREVISTOS

PRODUCTO	EN 13707 COBERTURAS						EN 13969 CIMENTACIONES			EN 13859-1 BAJO TEJA	EN 13970 BARRERA DE VAPOR	EN 14695 PUENTES Y VIADUCTOS
	MONOCAPA		MULTICAPA				ANTI-RAÍZ	HUMEDAD ASCENDENTE	AGUA DE FALDA			
	EXPUESTAS	BAJO PROTECCIÓN PESADA	EXPUESTAS		BAJO PROTECCIÓN PESADA							
			CAPA INFERIOR	CAPA DE ACABADO	CAPA INFERIOR	CAPA DE ACABADO						
PLANA P 3 mm S F			•		•						•	
PLANA P 4 mm S F			•	•	•	•		•			•	
PLANA P 4 mm PP F			•		•	•		•			•	
PLANA P 4 kg G F				•						•		
PLANA P 4,5 kg G F				•						•		
PLANA P 5 kg G F				•						•		

PLANA P puede aplicarse en COBERTURA de MULTICAPA, en sistemas de impermeabilización EXPUESTOS o BAJO PROTECCIÓN PESADA. La membrana puede aplicarse como CAPA INFERIOR o CAPA DE ACABADO. **PLANA P** en versión lisa (como se muestra en la tabla) es adecuada para su aplicación en CIMENTACIÓN contra HUMEDAD ASCENDENTE o agua permeable de paredes en elevación, con colocación de MONOCAPA o MULTICAPA, o como ANTI-HUMEDAD debajo del pavimento.

PLANA P es una CAPA DE CONTROL DE LA DIFUSIÓN DE VAPOR indicada para su uso bajo materiales aislantes con el fin de preservar su durabilidad.

La elección de la CAPA DE CONTROL DE LA DIFUSIÓN DEL VAPOR correcta debe determinarse en función de la estratigrafía presente y verificando la ausencia de condensación (diagrama de Glaser).

ACABADOS

La membrana **PLANA P** está disponible en la versión estándar con una cara superior protegida por arena o por tejido de polipropileno texturizado, mientras que en la versión granallada está autoprottegida por escamas de pizarra de cerámica natural o coloreada, de diferentes tamaños de grano. En la versión granallada, la superficie mineral puede sufrir variaciones en el tono del color, debido al tiempo y al almacenamiento. Debe considerarse un fenómeno natural que, tras su aplicación y exposición a la intemperie, tenderá a igualar el color en unos meses.

La cara inferior está disponible con acabado protector estándar en película de polietileno de fusión en caliente.

Para obtener más información sobre otros acabados disponibles, comuníquese con la oficina de ventas de Polyglass SpA.

Acabados superiores



Arena (S)




Tejido de polipropileno texturizado (PP)



Granalla (G)


Acabados inferiores



Película de polietileno de fusión en caliente (F)

COLORES DISPONIBLES

Virutas de pizarra en una selección de:



Gris



Verde



Rojo



Blanco



* Reflejo Blanco Plus

* Colores de alta reflectancia (Cool Roof).

Reflejo Blanco Plus - SRI (Índice de reflejo solar): 79,8% <SRI< 82,2%¹; Ri: 67%; E: 88%.

¹ Dependiendo de la velocidad del viento. Valores iniciales según ASTM, conforme a nuevos materiales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NORMATIVA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES NOMINALES	
			PLANA P	PLANA P G
EN 1848-1	ANCHURA	m	≥ 1	≥ 1
EN 1848-1	LARGURA	m	10 (±1%)	10 (±1%)
EN 1849-1	ESPESOR	mm	3 (±0,2) 4 (±0,2)	NPD
EN 1849-1	MASA ÁREA	kg/m ²	NPD	4 (±10%) 4,5 (±10%) 5 (±10%)
EN 1848-1	RECTILÍNEIDAD	mm/10 m	Satisface los requisitos	Satisface los requisitos
EN 1928-B	IMPERMEABILIDAD AL AGUA	kPa	Satisface los requisitos	Satisface los requisitos
EN 1928	RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DEL AGUA	Clase	NPD	W1
EN 1931	FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR μ	-	130000 (±20%)	130000 (±20%)
EN 13897	IMPERMEABILIDAD DESPUÉS DE ALARGAMIENTO POR TRACCIÓN A BAJA TEMPERATURA	kPa	NPD	NPD
EN 13501-1	REACCIÓN AL FUEGO	Clase	E	E
EN 13501-5	COMPORTAMIENTO AL FUEGO EXTERNO	Clase	NPD	NPD
EN 12039	ADHESIÓN DE LOS GRÁNULOS	%	NPD	≤ 30
EN 1850-1	DEFECTOS VISIBLES	-	Ausentes	Ausentes
EN 1107-1	ESTABILIDAD DIMENSIONAL	%	≤ 0,3	≤ 0,3
EN 12316-1	RESISTENCIA AL DESPEGUE DE LAS UNIONES	N/50 mm	NPD	NPD
EN 12317-1	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DE LAS UNIONES	N/50 mm N/50 mm	NPD NPD	NPD NPD
	Longitudinal			
EN 12691-A	RESISTENCIA AL CHOQUE (SOBRE SOPORTE RÍGIDO)	mm	≥ 800	≥ 800
	RESISTENCIA AL CHOQUE (SOBRE SOPORTE SUAVE)			
EN 12730-A	RESISTENCIA A LA CARGA ESTÁTICA (SOBRE SOPORTE SUAVE)	kg	≥ 10	≥ 10
EN 12730-B	RESISTENCIA A LA CARGA ESTÁTICA (SOBRE SOPORTE RÍGIDO)	kg	≥ 15	≥ 15
EN 12310-1	RESISTENCIA A LA LACERACIÓN CON EL CLAVO	N N	150 (±30%) 170 (±30%)	150 (±30%) 170 (±30%)
	Longitudinal			
EN 12311-1	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	N/50 mm N/50 mm	650 (±20%) 400 (±20%)	650 (±20%) 400 (±20%)
	Longitudinal			
	ALARGAMIENTO POR RUPTURA	%	40 (±15) 50 (±15)	40 (±15) 50 (±15)
	Longitudinal			
Transversal				
ASTM D 1000	PEELING	N/10 mm	NPD	NPD
EN 1109	FLEXIBILIDAD EN FRÍO	°C	≤ -10	≤ -10
EN 1110	RESISTENCIA AL ESCURRIMIENTO CON CALOR	°C	≥ 110	≥ 110

DURABILIDAD DESPUÉS DE ENVEJECIMIENTO

EN 1931 - EN 1296	FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DESPUÉS DE ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL CON ALTAS TEMPERATURAS μ	-	± 50% valor inicial	± 50% valor inicial
EN 1931 - EN 1847	FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DESPUÉS DE EXPOSICIÓN A AGENTES QUÍMICOS μ	-	± 50% valor inicial	± 50% valor inicial
EN 1928-B - EN 1296	IMPERMEABILIDAD AL AGUA DESPUÉS DE ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL CON ALTAS TEMPERATURAS	kPa	Satisface los requisitos	Satisface los requisitos
EN 1928-B - EN 1847	IMPERMEABILIDAD AL AGUA DESPUÉS DE EXPOSICIÓN A AGENTES QUÍMICOS	kPa	Satisface los requisitos	Satisface los requisitos
EN 1850-1 - EN 1297	DEFECTOS VISIBLES DESPUÉS DE ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL A TRAVÉS DE EXPOSICIÓN A LARGO PLAZO A LA COMBINACIÓN DE RADIACIONES UV, ALTAS TEMPERATURAS Y AGUA	-	Satisface los requisitos	Satisface los requisitos
EN 1109 - EN 1296	FLEXIBILIDAD AL FRÍO DESPUÉS DE ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL CON ALTAS TEMPERATURAS	°C	NPD	NPD
EN 1110 - EN 1296	RESISTENCIA AL ESCURRIMIENTO CON CALOR DESPUÉS ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL CON ALTAS TEMPERATURAS	°C	≥ 100	≥ 100

DATOS AGREGADOS

EN 13583:2012	DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA AL GRANIZO	m/s	NPD	NPD
-	DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA AL GRANIZO - VKP APIB N° 09	Clase	NPD	NPD
SP METHOD 3873	PERMEABILIDAD AL GAS RADON	-	NPD	NPD
SP METHOD 3873	TRANSMISIBILIDAD AL GAS RADON	-	NPD	NPD
BR 2012	PERMEACIÓN AL GAS METANO	-	NPD	NPD
CEI 62631-3-1:2016	RESISTIVIDAD VOLUMÉTRICA	Ωcm	NPD	NPD
EN 13948	DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DE RAÍCES	-	NPD	NPD
-	CONDUCTIBILIDAD TÉRMICA	W/mK	0,20	0,20
-	CAPACIDAD TÉRMICA	kJ/K	1,20	1,20

EMBALAJES

PRODUCTO	ESPESOR mm	PESO kg/m ²	DIMENSIONES m
PLANA P S F	3	-	1x10
PLANA P S F	4	-	1x10
PLANA P PP F	4	-	1x10
PLANA P G F	-	4	1x10
PLANA P G F	-	4,5	1x10
PLANA P G F	-	5	1x10

Teniendo en cuenta las diferentes situaciones de uso, la enorme cantidad de soportes y los posibles usos dentro de las ESTRATIGRAFIAS IMPERMEABLES COMPLEJAS, Polyglass SpA no podrá asumirse ninguna responsabilidad sobre los resultados obtenidos, tanto funcionales como estéticos. Rev. 3-23

Plana P

ALMACENAMIENTO

El producto se envasa en rollos y se coloca en posición vertical en paletas envueltas en película retráctil.

Utilice siempre un elemento de distribución de peso si se ve obligado a apilar pallets unos encima de otros. Un elemento de distribución sólido evitará que se dañen los rollos subyacentes.

El contacto con disolventes y líquidos orgánicos podría arruinar el producto.

Almacene el producto en lugares secos y protegido de la exposición directa a la luz solar y protegido de fuentes de calor y heladas.

MODOS DE APLICACIÓN

Todas las superficies de colocación sobre las que se vaya a aplicar **PLANA P** deben estar planas, secas, limpias y libres de impurezas o sustancias sueltas.

En el caso de la aplicación en viejas estratigrafías impermeables (renovaciones), también es necesario verificar la correcta adhesión de la vieja estratigrafía al sustrato y las capas individuales.

La humedad excesiva de las superficies a impermeabilizar puede provocar el desprendimiento de las membranas.

Si se aplica sobre capas aislantes, esta última siempre debe colocarse sobre una barrera de vapor adecuada; el panel aislante único debe estar encolado o fijado mecánicamente al sustrato subyacente.

La aplicación de las membranas debe realizarse después de elaborar un promotor de adhesión: a base de solvente como POLYPRIMER y POLYPRIMER HP o a base de agua como IDROPRIMER.

La aplicación se realiza generalmente mediante encolado total mediante una llama ligera de gas propano, siguiendo las indicaciones dadas en la tabla de usos previstos. Durante la colocación de la membrana, evite cualquier acción de perforación en la superficie que pueda dañar la superficie de la membrana (zapatos con púas, apoyos con superficies pequeñas o puntiagudas, objetos afilados, etc.).

En el caso de la aplicación como capa visible, la membrana con un acabado superficial liso con arena debe protegerse, después de al menos 3 meses desde la aplicación y en cualquier caso después de la oxidación, con pinturas protectoras y/o reflectantes de la línea PRODUCTOS ESPECIALES.

Las membranas con un acabado superficial liso con tejido de polipropileno no pueden protegerse con pinturas protectoras y/o reflectantes.

Las membranas granalladas son naturalmente propensas a perder gránulos de pizarra durante su manipulación y aplicación. También es aconsejable tener cuidado al trabajar después de aplicar el producto.

Para obtener más detalles sobre la aplicación, consulte el servicio de asistencia técnica de Polyglass SpA.

NORMAS DE SEGURIDAD

Las membranas de betún de polímero fabricadas por Polyglass SpA se basan en betún derivado de la destilación de petróleo crudo y no contienen alquitrán (derivado de carbono fósil), asbesto o cloro.

NORMAS LEGALES

Los valores que se muestran son datos promedio indicativos relacionados con la producción actual y Polyglass SpA puede modificarlos o actualizarlos en cualquier momento sin previo aviso.

El Cliente o el Usuario siempre deben verificar que la versión de la ficha de datos técnicos en sus manos sea válida para el lote de productos de su interés y que, en cualquier caso, corresponde a la última versión emitida.

Consulte siempre la última versión actualizada de la Ficha Técnica y la correspondiente Declaración de Rendimiento, disponibles en el sitio web www.polyglass.com.

El usuario final es responsable de establecer la idoneidad del producto para el uso previsto.

PRODUCTO POR USO PROFESIONAL.

